

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سؤالات امتحان نهایی درس: الیاف نساجی		رشته: طراحی و دوخت	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
سال سوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۳۸۷ / ۳ / ۴	
کلیه دانش آموزان و داوطلبان آزاد در خرداد ماه سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶		اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی	
ردیف	راه	نمای تصحیح	نمره
۱	پشم گوسفند (۰/۲۵) و ابریشم (۰/۲۵)		۰/۵
۲	بازیافته		۰/۲۵
۳	الیاف گیاهی		۰/۲۵
۴	آب و هوا (۰/۲۵)، خاک (۰/۲۵)، نوع بذر (۰/۲۵)		۰/۷۵
۵	در محلول رقیق و سرد مقاوم (۰/۵) ولی در اسید رقیق و گرم (۰/۵) و یا غلیظ و سرد متلاشی می شود (۰/۵)		۱/۵
۶	ساقه (۰/۲۵)، شاهدانه (۰/۲۵)		۰/۵
۷	نخ های مرغوب و با ارزش (قرقره) (۰/۵)		۰/۵
۸	از نوع مرغوب نرم و صاف (۰/۵) معمولی خشن یا زبر (۰/۲۵)		۰/۷۵
۹	برای دکوراسیون، مبلمان، پرده، لباس، ملحفه، روبالش، لباس منزل (سه مورد هر مورد ۰/۲۵)		۰/۷۵
۱۰	سیسال		۰/۲۵
۱۱	آمونیاک سرد و رقیق یا گزین ب		۰/۲۵
۱۲	خاک (۰/۲۵) ماسه (۰/۲۵) فضولات حیوان (۰/۲۵) چربی های قابل حل در آب (۰/۲۵)		۱
۱۳	ابریشم در برابر شعله می سوزد (۰/۲۵) و خاکستر سیاه به جا می گذارد (۰/۲۵) بویی که به مشام می رسد به دلیل نداشتن گوگرد (۰/۲۵) با پشم فرق می کند (۰/۲۵)		۱
۱۴	البسه عالی (۰/۲۵) شال های خوب (۰/۲۵) جوراب های کشباف (۰/۲۵)		۰/۷۵
۱۵	از نوع چربی (۰/۲۵) و کثافات (۰/۲۵) که حدود $\frac{1}{3}$ وزن کالا را تشکیل می دهد (۰/۲۵)		۰/۷۵
۱۶	به دلیل ناصاف قرار گرفتن سرسین (۰/۵) بر روی لیف (نخ) (۰/۲۵) که باعث انعکاس نا یکنواخت نور می شود (۰/۵)		۱/۲۵
۱۷	معدنی (۰/۲۵) طبیعی (۰/۲۵)		۰/۵
۱۸	لینتر (۰/۲۵) خمیر کاغذ (۰/۲۵) تفاله نیشکر (۰/۲۵) مواد گیاهی دیگر (۰/۲۵)		۱
۱۹	مانند پنبه تاب خوردگی نداشته (۰/۲۵) و ظاهر صاف و مستقیم دارد (۰/۵) ولی در سطح خارجی آن شیارهای طولی دیده می شود (۰/۲۵) این شیارها در سطح مقطع لیف به صورت دندان مشاهده می گردد. (۰/۲۵)		۱/۲۵
۲۰	در برابر قلیایی های قوی مقاومت کمی دارد (۰/۲۵) و قلیایی های غلیظ موجب باد کردن لیف شده (۰/۵) و به حالت ژلاتینی تغییر شکل پیدا می کند (۰/۲۵) ولی قلیایی های رقیق اثر تخریبی ندارند (۰/۲۵)		۱/۲۵
۲۱	زیر دست نرم، ظاهر ابریشمی، عایق حرارتی خوب، عدم چروک پذیری و براق بودن (سه مورد هر مورد ۰/۵)		۱/۵
۲۲	نباید از آب خیلی گرم استفاده نمود، نباید به حالت مرطوب آویزان شود، باید در جای مسطح پهن کرد تا خشک شود (ذکر دو مورد هر مورد ۰/۵)		۱
۲۳	از ترکیب هگزا متیلن دی آمین (۰/۵) و اسید ادی پیک (۰/۵)		۱
۲۴	برای بالا بردن کیفیت (۰/۲۵) و استحکام نخ (۰/۲۵)		۰/۵
۲۵	جذب بسیار کم رطوبت (۰/۲۵) باعث جذب خاک و کثافات هوا شده (۰/۵) که با مواد ضد الکتریسیته این مشکل رفع می گردد (۰/۲۵)		۱
۲۰	جمع بارم	همکاران محترم خسته نباشید	